



## **ZBS 2K TAMİR MACUNU**

### **TANIM**

MMA reçine esaslı, çift bileşenli, hızlı tamirat ve zemine ankraj polimer betonudur.

### **KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ**

Akrilik beton iç ve dış mekânlarda kullanıma uygun, çift bileşenli, Metilmetakrilat esaslı çabuk kuruyan polimer beton malzemesidir. Ağır yük trafiğine sahip veya aşırı kimyasal madde etkisindeki zeminlerde oluşmuş olan, tehlike ve hasar yaratan çukur ve çatlakların, trafiği aksatmadan hızlı sürede tamirinde kullanılır. Ayrıca makinelerin, trafik işaretlerinin yere süratli montajında da çok ideal bir çözümdür.

### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm kir, yağ temizlenerek, yüzey; temiz, tozsuz ve kuru hale getirilmelidir.

### **UYGULAMA ŞEKLİ**

Tamir macunu uygulaması zemin temizliği yapıldıktan sonra, A komp.(15 kg. toz) ve B komp.(4 kg. sıvı) bir kaptaki mekanik karıştırıcı yardımıyla homojen şekilde karıştırılarak uygulama yapılacak yere dökülür. Mala ya da spatula ile yüzeyi düzeltilir. Karışımın ömrü hava sıcaklığına göre 15- 20 dakikadır.

### **DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

Karışımın ömrü hava sıcaklığına göre 15- 20 dakikadır. Bu süre içinde kap içinden zemine uygulanması gerekmektedir. Kapalı alanlarda uygulama yaparken, alanın iyi havalandırılması ve çok uzun süre ortamda kalınmaması gerekmektedir.

### **FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ**

<b>Renk</b>	: Gri, Yeşil, Kırmızı
<b>Kuruma Zamanı</b>	: Maksimum Sertleşme süresi 60 dk. ( 22 °C'de)
<b>Uygulama Araçları</b>	: Spatula, Mala
<b>Sarfiyat</b>	: 2000 kg./m <sup>3</sup>
<b>Ambalaj Şekli</b>	: 15+4 / 19 Kg
<b>Raf Ömrü</b>	: Kuru / serin ortamda ve orijinal ambalajında en az 1 yıl