



## **ZBS KAYDIRMAZ ZEMİN BOYASI**

### **TANIM**

Termoplastik akrilik reçine esaslı, tek bileşenli, dayanımı yüksek, TS EN 1871-TS EN 12802 standartlarına uygun, hava kurumalı soğuk uygulama zemin boyasıdır.

### **KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ**

Her türlü asfalt, beton ve epoksi ile kaplanmış zeminlerde rulo, fırça ile kolaylıkla uygulanabilir. Yüksek esneklik, mükemmel yapışma, aşınma direncine sahip olan bu ürün çok hızlı kuruma özelliği taşımaktadır. Tuzlu su ve kimyasallara karşı yüksek mukavemet sağlar, Çok uzun ömürlü, uygulandığı yüzeye çok iyi tutunur. UV ışınlarından ve diğer atmosfer şartlarından, kir, toz, egzoz, yağdan etkilenmez. Alt yüzey ile beraber çalışmasını sağlayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir. İçeriğindeki özel kaydırmaz dolgu malzemesinden dolayı, akaryakıt istasyonları, alışveriş merkezlerinde, okullarda vb. yerlerin parlak zeminlerinde kullanılır.

### **YÜZEY HAZIRLIĞI**

Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm kir, yağ temizlenerek, yüzey; temiz, tozsuz ve kuru hale getirilmelidir.

### **İNCELTME**

Fırça veya rulo uygulamalarında en fazla %5 Selülozik tiner ile kullanılmalıdır.

### **UYGULAMA ŞEKLİ**

Boya uygulaması esnasında yağışlı veya sıcak ortamlardan kaçınılmalı, mümkün olduğunca güneş ışınlarına direk maruz kalmayan gölgeli saatler ve bölgeler seçilmelidir. Ortam sıcaklığının 15-30°C olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır. Rulo veya fırça ile uygulamalarda 2 kat boya tatbik edilir. İkinci kat uygulamadan önce 15 dakika beklenmesi gereklidir.

### **FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ**

<b>Renk</b>	: Ral renkleri
<b>Viskozite</b>	: 105 – 110 KU (mevsimsel şartlara göre)
<b>Kuruma Zamanı</b>	: Dokunma kurumasını 25 dk tamamlar, 90 dk. da sertleşir. ( 22 °C'de)
<b>Uygulama Araçları:</b>	Rulo, fırça
<b>Sarfiyat I(Teorik)</b>	: 0,600 – 0,800 g/m <sup>2</sup>
<b>Ambalaj Şekli</b>	: 20 Kg / Teneke Kova
<b>Raf Ömrü</b>	: Kuru / serin ortamda ve orijinal ambalajında en az 1 yıl