



ZBS 2K FLOOR PLUS

TANIM

Solvent içermeyen, epoksi reçine esaslı, poliamid sertleştiricili, seramik, paledyen, granit, parlak karo, çini, mozaik gibi çimento esaslı olmayan zeminler için özel olarak geliştirilmiş, aşınma ve sürtünme dayanımı yüksek, çift kompenantlı boya malzemesidir.

KULLANIM ALANI

Solventsiz olduğu ve insan sağlığına zararlı olmadığı için, hijyen gerektiren alanlarda, hastane, gıda üretimi alanlara, spor sahaları, fabrika, otopark vb. gibi mekânların, şap, beton, seramik, paledyen, granit vb. zeminlerinde kaplama olarak kullanılmaktadır. Güneş (uv) görmeyen kapalı alanlarda kullanılmalıdır. Şayet, güneş görebilecek açık alanda, su izolasyonu amacı ile uygulama yapılacaksa, böyle bir durumda, şeffaf olduğu için seramik, granit, paledyen vb. gibi zeminlerin görsel dokusunu kapatmayan, **ZBS 2k powerful+** ürünümüzü kullanabilirsiniz.

ÖZELLİKLERİ



Kimyasal maddelerden etkilenmeyen, kolay temizlenen, mekanik dayanıklılığı yüksek, kimyasal kurumalı, mükemmel yapışma özelliği gösteren, çözücü gerektirmeyen, kolay aşınmayan, yaya ve araç trafiğinin oluşturacağı darbe ve aşınmalardan etkilenmeyen boya malzemesidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Zemindeki tüm gevşek maddeler kazıma ile temizlenmelidir. Zeminde tamirat ya da dolgu yapılması gerekiyorsa, **ZBS 2K Zemin Tamir Macunu** ürünümüz kullanılarak, gerekli dolgu ve tamiratlar yapılmalıdır. Yüzeyde emilmiş yağ varsa yakılarak ya da selülozik tiner kullanılarak temizlenmelidir. Her takım 2 bileşenden oluşur. Önce boya içine sertleştirici eklenip, düşük devirli mekanik bir mikser ile homojen olana kadar karıştırılır. Hazır olan ürün yüzeye, çift kat olarak rulo ya da fırça ile uygulanır. Karışımı yapıldıktan sonra fazla bekletmeden hemen uygulamaya geçilmelidir. Zira ambalajı içinde sertleşmesini tamamlayabilir. Yâda uygulanacak çalışma süresi kadar 4/1 oranında mix edilmelidir. **ZBS 2K Floor Plus** ürünümüzün kendine has bir kokusu olduğu için, uygulama esnasında maske kullanılmalıdır. Uygulama alanı çok iyi havalandırılmalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER:

KÜRLENME	İlk sertleşme dönemini tamamladığı anda yaya trafiğine cevap verebilir. Ancak ağır yük ve kimyasal etkilere dayanması için 7 gün gereklidir.
İNCELTME ORANI	İnceltmeden kullanılmalıdır.
KAPLAMA GÜCÜ	Tek katta 1 m2 alana, 0,3 kg kullanılmaktadır.
KURUMA SÜRESİ	20°C sıcaklıkta, % 50 bağıl nem oranında, İLK KURUMA :6-8 saat DOKUNMA KURUMASI: 24 saat KİMYASAL KURUMA :7 gün

KARIŞIM ÖMRÜ	30-60 dk. (20°C)
AMBALAJ ŞEKLİ	17 Kg Boya 3 Kg sertleştiricisi takım halinde satışa sunulmaktadır.
 TEHLİKE UYARILARI	R10 - R22 – R36/38
 GÜVENLİK UYARILARI	S2 – S3/7/9 – S16 –S24/25 S29 – S36 /37/39 – S51