



ZBS TAŞ VERNİĞİ

TANIM

Termoplastik reçine esaslı, tek bileşenli, şeffaf, dayanımı yüksek, hava kurumalı parlak zemin verniğidir.

KULLANIM ALANI ve ÖZELLİKLERİ

Her türlü taş doğal taş, bordür taşları ve tuğla yüzeylerde doğal ve kalıcı parlaklık sağlaması için geliştirilmiştir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeydeki tüm kir, yağ temizlenerek, yüzey; temiz, tozsuz ve kuru hale getirilmelidir.

İNCELTME

Önerilen inceltmeden uygulanmasıdır. Yüzey ve hava şartlarına göre maksimum % 10 selülozik tiner ile inceltilebilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Vernik uygulaması esnasında yağışlı veya sıcak ortamlardan kaçınılmalı, mümkün olduğunca güneş ışınlarına direkt maruz kalmayan gölgeli saatler ve bölgeler seçilmelidir. Ortam sıcaklığının 15–30 °C olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Sistemde kolay uçucu ve yanıcı solventlerin bulunması nedeniyle atölyelerde yeterli havalandırma sağlanmalı, açık alev ve yüksek ısıdan sakınılmalıdır. Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Ambalajın kapağını açık bırakmayınız. Uygulama ve kürlenme sırasında sıcaklık 10°C' ve 35°C'nin aralığında olması ve bağıl nem oranının ise %70'in üstüne çıkmaması gereklidir. Uygun uygulama koşullar için boyanın kendi sıcaklığının 12°C altına düşmemesi gereklidir.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Renk	: Şeffaf
Kuruma Zamanı	: Dokunma kurumasını 25 dk tamamlar, 60 dk. da sertleşir. (22 °C'de)
Uygulama Araçları	: Pistole, rulo,
Sarfiyat	: 0,150 – 0,200 g/m ²
Ambalaj Şekli	: 10 Kg / Teneke Kova
Raf Ömrü	: Kuru / serin ortamda ve orijinal ambalajında en az 1 yıl