

YÜZEY HAZIRLIĞI

ZemBiL Yol çizgi Boyası uygulaması yapılacak yüzeydeki tüm kir, yağ temizlenerek, yüzey; temiz, tozsuz ve kuru hale getirilmelidir.

İNCELTME

Fırça veya rulo uygulamalarında en fazla %5 ZBS Selülozik Yol Çizgi Boyası Tineri kullanılmalıdır. Pistole uygulamasında normal koşullarda %8'e kadar ZBS Yol çizgi Boyası tineri ilave edilerek kullanılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

ZemBiL Yol çizgi Boyası uygulaması esnasında yağışlı veya sıcak ortamlardan kaçınılmalı, mümkün olduğunca güneş ışınlarına direk maruz kalmayan saatler seçilmelidir. Ortam sıcaklığının 20-30°C olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır. Rulo veya fırça ile uygulamalarda 2 kat boya tatbik edilir. İkinci kat uygulamadan önce 1-2 saat beklenmesi gereklidir.

KURUMA ZAMANI

Dokunma kurumasını 15 dk.da tamamlar, 45 dk.da sertleşir. (25 °C'de)