



Baumacol PREMIUM Fuge

Fayans ve Seramik Flex Derz Dolgu Harcı



Özellikler

Gıda maddelerinin etkilerine, suya ve dona karşı dayanıklı, hidrolik bağlayıcılı derz harcıdır. EN 13888 normu CG 2 sınıfı kalite şartlarına uygundur.

Kullanım alanları

İç ve dış mekanlarda 2 - 7 mm arasında derzlerin kapatılmasında kullanılır.

Depolama

Açılmamış ambalajında, kuru ortamda yaklaşık 12 ay depolanabilir.

Teknik Bilgiler

Tüketim : Fayans/seramik boyutlarına ve derz genişliğine bağlı olarak yaklaşık 0,5 – 0,9 kg/m².

Su karışım oranı: 1 kg ürün yaklaşık 0,30 litre su ile karıştırılır (= %30)

Dinlendirme süresi: yaklaşık 3 dakika

Kapta kuruma süresi: Yaklaşık 2 saat

Üzerinde yürümeye hazır olma süresi: Yaklaşık 24 saat sonra

Derz genişliği: 2 - 7mm

Renk seçenekleri



Uygulama talimatları:

Önerilen gereçler

Düşük devirde çalışan elektrikli karıştırıcı, uygun bir karıştırma kabı, duvarcı malası, derz malası, lastikli derz temizleyici, derz süngeri, su kovası.

Karıştırma

Ürünü temiz bir karıştırma kabında, düşük devirde çalışan bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir hale gelene dek karıştırınız. 3 dakika dinlendirme süresinin ardından kısa bir süre tekrar karıştırınız.

Uygulama

Derz malası veya lastik derz temizleyici ile, derze çapraz yönde uygulanır. Seramik döşeme, uygulamanın yaklaşık 5 - 15 dakika ardından temiz su ve yumuşak sünger ile temizlenmelidir. Kuruduktan sonra yüzeyde kalan ince çimento tabakası tekrar su ile yıkanmalıdır.

Ambalaj

2 kg, 5 kg ve 20 kg.